



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

MASTICE SILICONICO ACETICO NERO

1. DESCRIZIONE:

L'adesivo siliconico nero è un sigillante siliconico monocomponente, a polimerizzazione acetica indicato per sigillature di svariato genere in applicazioni motoristiche ed industriali. Polimerizza a temperatura ambiente garantendo un incollaggio siliconico permanente e flessibile anche ad elevate temperature (+260°C).

Ideale per sostituire tutti i tipi di guarnizioni preformate e per riempire microspazi dovuti alle non perfette planarità; consente di formare accoppiamenti dinamici ed elastici.

Il prodotto dopo reticolazione resiste ad oli minerali e sintetici, carburanti e liquidi per radiatori; non danneggia le marmitte catalitiche.

2. APPLICAZIONI:

- Sigillatura di giunti di dilatazione sottoposti ad alte temperature.
- Sigillatura di giunti esposti ad alte temperature per un lungo periodo.
- Adatto per applicazioni motoristiche ed industriali.

3. SETTORI D'IMPIEGO:

Come coadiuvante o in sostituzione di qualsiasi tipo di guarnizione preformata. Essendo un prodotto a bassa volatilità è adatto anche per motori equipaggiati di marmitta catalitica perché non esiste il rischio di compromettere il funzionamento della sonda lambda. Ottimo per la sigillatura del differenziale e della coppa dell'olio. Aderisce alla maggior parte dei supporti, compresi metalli, superfici verniciate, vetro, legno, ceramica, ABS, PVC, policarbonato e poliestere.

4. MODALITA' D'USO:

Le zone del substrato che verranno a contatto con il sigillante, devono essere pulite, asciutte e prive di materiale sciolto, polvere, sporcizia, ruggine, olio e altri contaminanti. I substrati non porosi dovrebbero essere puliti con un solvente e un panno di cotone pulito, privo di lanugine. Rimuovere il solvente residuo prima che evapori con un nuovo panno asciutto.


- Togliere il tappo dal puntale e rimuovere il sigillo situato nella parte inferiore dell'erogatore.

- Ruotare verso sinistra di ¼ di giro la leva dell'erogatore tenendo ferma la cartuccia.

- Erogare il prodotto premendo leggermente la leva, su una delle due superfici in modo omogeneo facendo attenzione a riempire bene anche intorno ai fori dei bulloni.

- Dopo l'uso, richiudere la cartuccia girando la leva verso destra e riposizionare il tappo nero in dotazione.

- Prima di un nuovo utilizzo estrarre il tappo di materiale indurito ed agire come precedentemente descritto.



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resiste alle alte temperature; anche se esposto costantemente alle alte temperature (+260°C) mantiene invariate le proprietà elastiche. **Può anche essere utilizzato per periodo brevi a temperature fino a +275°C. Resiste a picchi di +300° C. Flessibile a temperature basse (-40° C.)**



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

ed alte (+260° C.)

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Gomma non vulcanizzata			
Densità a 23°C	ISO 1183-1 A	[g/cm ³]	1,03
Densità a 25°C (+/- 0,02 g/cm ³)	ISO 1183-1 A	[g/cm ³]	1,03
Consistenza	ISO 7390, profilo U 20		non cola
Tasso di estrusione a 23°C		[ml/min]	250
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
Gomma vulcanizzata			
Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Resistenza alla trazione	ISO 8339	[N/mm ²]	0,70
Massimo allungamento	ISO 8339	[%]	250
Modulo al 100% di allungamento	ISO 8339	[N/mm ²]	0,45
Durezza Shore A	ISO 868		25
Resistenza alla lacerazione	ISO 34, metodo C	[N/mm]	4,2
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 +260

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

5.STOCCAGGIO:

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 18 mesi. La data di scadenza di ciascun lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Se il materiale viene conservato oltre la data di scadenza consigliata, non è necessariamente inutilizzabile, però dovrebbe essere eseguito un controllo di qualità sulle proprietà rilevanti per l'applicazione.

Codice nomenclatura combinata: 39100000

6.DISPONIBILITA':

Art. 1026-B cartuccia spray da 200 ml. con dosatore automatico.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

Release dicembre 2019